



**ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ПОЛ**

НЕОДУР Level AU

Тонкослойный пол для отделочных материалов СТ-С30-F5 (ламинат, линолеум и т.д.)

ОЧЕНЬ ТЕКУЧИЙ, САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ, БЫСТРО СХВАТЫВАЮЩИЙСЯ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5-50 ММ

ОПИСАНИЕ

НЕОДУР Level AU - цементосодержащий, минеральный, быстро схватывающийся, модифицированный полимером, тонкослойный пол толщиной 5-50 мм, качество СТ-С30-F5.

ПРИМЕНЕНИЕ

Внутри и вне помещений в жилых и промышленных сооружениях в композитном составе на бетонных основаниях. НЕОДУР Level AU - идеальное основание для отделочных материалов, таких как линолеум, ткань и ПВХ, ламинат, керамическая плитка и натуральные камни; кроме того, см. спецификацию промышленного пола НЕОДУР Level. НЕОДУР Level AU.

СВОЙСТВА

- легко перемешивается
- повышенная текучесть
- прокачиваемый
- быстрое схватывание
- повышенная стойкость к нагрузкам

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

смешивание с водой: примерно 4 л на мешок 25 кг

время обработки при +20 °С: примерно 30 минут; более высокая температура сокращает, а более низкая увеличивает продолжительность обработки.

пригодность к нагрузкам в зависимости от температуры

- пригодность для ходьбы через 3-4 ч
- нанесение
 - нечувствительные к влаге полы - не менее чем через 24 ч
 - чувствительные к влаге полы - не менее чем через 48 ч

предел прочности на сжатие:

≥ 28 дней - примерно 33 Н/мм²

расход: примерно 1,7 кг/мм/м²

УКЛАДКА

Основание: Должно быть способным выдерживать нагрузки, сухим, без загрязнений, отслаивающихся и осыпающихся частиц.

Предел прочности на изгиб: не менее 1,5 Н/мм²

Температура поверхности должна быть на уровне +10 °С.

Требования DIN 18365 и DIN 18560 должны быть учтены. Конструктивные стыки в основании должны быть заделаны.

Грунтование: Материалом КОРОДУР РС, обработку см. в спецификации этого продукта.

Укладка: В пригодной для работы консистенции (усадка по DIN EN 12706 от 12-13 см по измерительной трубе с d = 30 мм и h = 50 мм) аттестованным насосом для растворов / винтовым насосом, например, Putzmeister S5 EVTM с бетоносмесителем с неподвижным вертикальным барабаном.

Обработка принудительным бетоносмесителем, например, Hippo Mixer, LevMix или мешалкой со скоростью не менее 650 об/мин. Не используйте смесительное оборудование, захватывающее большие объемы воздуха.

Смешивайте НЕОДУР Level AU с водой в соотношении примерно 4,0 л на 25-килограммовый мешок.

Продолжительность смешивания для достижения однородной консистенции без комков - 3-5 минут. Поддерживайте температуру материала > +10 °С.

Нанесите перемешанный НЕОДУР Level AU не более 30 минут.

Дополнительная обработка: В нормальных условиях при +20 °С уход за полом не требуется. При укладке вне помещений распылите мелкий водяной туман на недавно схватившуюся поверхность, как только это станет возможно, не повреждая поверхности. Продолжайте еще не менее часа после схватывания. Избегайте укладки в условиях чрезмерной сухости, сильного ветра, жары и яркого солнечного света.

ПРОИЗВОДСТВО

«КОРОДУР Вестфаль Хартбетон ГмБХ & Ко. КГ», завод Ваттеншайд.

Сертификация: DIN EN ISO 9001:2008

ПОСТАВКА / ХРАНЕНИЕ

25-килограммовые специальные бумажные мешки в бункере > 20 т хранить сухим, подобно цементу срок хранения примерно 6 месяцев

СОВЕТЫ

НЕОДУР Level AU пригоден для применения вне помещений, при условии защиты от неблагоприятного погодного влияния, например, ветра и прямого солнечного излучения. Обработка должна выполняться при умеренных температурах. В случае применения для теплых полов следуйте требованиям стандартов и соблюдайте высоту укладки. Это изделие содержит цемент и имеет щелочную реакцию на влагу / воду. Поэтому защищайте руки и глаза. При попадании в глаза обратитесь к врачу. Наши рекомендации по технологии нанесения основываются на собственном опыте. Рекомендуется подготовить технологический процесс и количество используемого материала в соответствии с местными условиями, и в этом контексте мы ссылаемся на наши общие условия продажи и поставки.



«КОРОДУР Интернэшнл ГмБХ»

Главный офис:

Вернер-фон-Браун Штрассе, 4

92224 Амберг

П/я 1653 • 92206 Амберг

Тел.: +49 (0) 96 21 / 47 59-0

Телефакс: +49 (0) 96 21 / 3 23 41

info@korodur.de

www.korodur.de

www.korodur.ru

Представительство в России:

125445 Москва, ул. Беломорская, д.40

Тел.: +7 (495)225-50-97; 517-88-97; 981-15-64

Тел.моб.: +7-926-851-46-64

korodurru@gmail.com; markapola@mail.ru

