



# НЕОДУР АМ SUPER НЕОДУР АМ PLUS

## анкерный раствор БЕЗУСАДОЧНЫЙ

### ОПИСАНИЕ

НЕОДУР АМ Super И АМ Plus - готовые к использованию анкерные растворы заводского изготовления для анкерного крепления составом **permabond** при анкерровке всех видов каменных конструкций.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Для горнодобывающей промышленности и проходки туннелей, для мер по обеспечению безопасности на скалах и склонах. Анкерные растворы НЕОДУР легко прокачиваются и быстро сцепляются без вспомогательных средств, в том числе в верхних частях вертикально просверленных отверстий и в сложных горных условиях. Анкерные растворы НЕОДУР также используются в сборных конструкциях, например, при укладке подстилающих слоев.

### СВОЙСТВА

- безусадочный
- не содержит хлоридов
- хорошо прокачивается
- морозоустойчивый
- хорошее сцепление, в том числе в верхней части вертикально просверленных отверстий
- высокие начальные и конечные значения пределов прочности

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

гранулометрический состав:  
 НЕОДУР АМ Super 0-1 мм  
 НЕОДУР АМ Plus 0-1 мм  
 время перемешивания: примерно 3 мин  
 степень набухания: >0,1 объемн.%  
 предел прочности на сжатие через 28 дней:  
 НЕОДУР АМ Super > 55 Н/мм<sup>2</sup>  
 НЕОДУР АМ Plus > 80 Н/мм<sup>2</sup>  
 температура обработки: > 5 °С  
 выработка на один мешок: примерно 12 л  
 объем добавляемой воды на один мешок: примерно 5 л

### УКЛАДКА

Анкерные растворы НЕОДУР АМ Super и АМ Plus смешиваются полной упаковкой в бетоносмесителе с неподвижным вертикальным барабаном, а затем прокачиваются подходящим поршневым или шпиндельным смесительным насосом по подающей трубе в просверленное анкерное отверстие. После процедуры заполнения вставляется анкер.

### ПРОИЗВОДСТВО

«КОРОДУР Вестфаль Хартбетон ГмБХ & Ко.», завод Ваттеншайд

**Сертификация: DIN EN ISO 9001:2000**

**УПАКОВКА / ПОСТАВКА**  
 25-килограммовая специальная бумажная упаковка

### ХРАНЕНИЕ

в сухом виде, подобно цементу. срок хранения примерно 6 месяцев.

### СОВЕТЫ

Эти продукты содержат цемент и имеют щелочную реакцию на влагу / воду. Поэтому защищайте руки и глаза. При попадании в глаза обратитесь к врачу. Наши рекомендации по технологии нанесения основываются на собственном опыте. Рекомендуется подготовить технологический процесс и количество используемого материала в соответствии с местными условиями, и в этом контексте мы ссылаемся на наши общие условия заключения торговых сделок (AGB). По запросу высылаются дополнительная литература, советы по переработке, тексты предложений по различным системам промышленных полов КОРОДУР, отвердителям полов КОРОДУР, специальным продуктам КОРОДУР.



«КОРОДУР Интернэшнл ГмБХ» [www.korodur.de](http://www.korodur.de)  
 Главный офис:  
 Вернер-фон-Браун Штрассе, 4  
 92224 Амберг  
 П/я 1653 • 92206 Амберг  
 Тел.: +49 (0) 96 21 / 47 59-0  
 Телефакс: +49 (0) 96 21 / 3 23 41  
 info@korodur.de

Завод Бс  
 Хоэнштай  
 44866 Боминг  
 П/я 60 02  
 Тел.: +49 (0) 23 27 / 94 57-0  
 Телефакс  
 wattenscheid@korodur.de

[www.korodur.ru](http://www.korodur.ru)

Представительство в России:  
 125445 Москва, ул. Беломорская, д.40  
 Тел.: +7 (495)225-50-97; 517-88-97; 981-15-64  
 Тел.моб.: +7-926-851-46-64  
[korodurru@gmail.com](mailto:korodurru@gmail.com); [markapola@mail.ru](mailto:markapola@mail.ru)

