



НЕОДУР VPM HS

впрыскиваемый и заполняющий раствор БЕЗУСАДОЧНЫЙ ВПРЫСКИВАЕМЫЙ РАСТВОР для ВПРЫСКИВАНИЯ И ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЗОРОВ И ТРЕЩИН

ОПИСАНИЕ

НЕОДУР VPM HS - готовый к использованию безусадочный впрыскиваемый раствор заводского изготовления для впрыскивания и заполнения зазоров любого вида.

ПРИМЕНЕНИЕ

Впрыскиваемый раствор НЕОДУР VPM HS используется внутри и вне помещений для засыпки, впрыскивания и заполнения, а также для укрепления горных сооружений и контактного впрыскивания при проходке туннелей. Он также используется для впрыскивания в трещины каменной кладки, бетона и скальных пород, для укрепления плывунов и других ненадежных грунтов.

СВОЙСТВА

- безусадочный
- высокая текучесть
- прокачиваемый
- малая вязкость
- не содержит хлоридов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сырьевая основа: специальные связующие вещества согласно DIN EN 197 1/DIN 1164, специально подобранные и аттестованные заполнители согласно DIN EN 13139, утвержденные добавки.

Гранулометрический состав:

микророшок

Объем добавляемой воды на

единицу упаковки: примерно 6-6,5 л

Время перемешивания: примерно 3 мин

Выработка на единицу упаковки:

примерно 16 л

Температура обработки: > 5 ° C

Группа растворов: CS IV

Степень набухания: >0,1 объемн. %

УКЛАДКА

Впрыскиваемый раствор НЕОДУР VPM HS смешивается в бетономесителе с неподвижным вертикальным барабаном до исчезновения комков полной упаковкой примерно с 6-6,5 л воды. Затем подходящим впрыскивающим насосом заполняются зазоры или трещины. Перепады температуры могут влиять на процедуры анкеровки и отверждения.

ПРОИЗВОДСТВО

«КОРОДУР Вестфаль Хартбетон ГмбХ & Ко. КГ», завод Ваттеншайд

Сертификация: DIN EN ISO 9001:2000

УПАКОВКА / ПОСТАВКА

20-килограммовая специальная бумажная упаковка

ХРАНЕНИЕ

Хранить сухим, подобно цементу. Срок хранения примерно 6 месяцев.

СОВЕТЫ

Это изделие содержит цемент и имеет щелочную реакцию на влагу / воду. Поэтому защищайте руки и глаза.

При попадании в глаза обратитесь к врачу. Наши рекомендации по технологии нанесения основываются на собственном опыте. Рекомендуется подготовить технологический процесс и количество используемого материала в соответствии с местными условиями, и в этом контексте мы ссылаемся на наши общие условия продажи и поставки. По запросу высылаются дополнительная литература, советы по обработке, тексты предложений, свидетельства об испытаниях по различным системам промышленных полов КОРОДУР, отвердителям полов КОРОДУР, строительным растворам КОРОДУР и специальным продуктам.



«КОРОДУР Интернэшнл ГмбХ»

Главный офис:
Вернер-фон-Браун Штрассе, 4
92224 Амберг
П/я 1653 • 92206 Амберг
Тел.: +49 (0) 96 21 / 47 59-0
Телефакс: +49 (0) 96 21 / 3 23 41
info@korodur.de

www.korodur.de

www.korodur.ru

Представительство в России:

125445 Москва, ул. Беломорская, д.40
Тел.: +7 (495)225-50-97; 517-88-97; 981-15-64
Тел.моб.: +7-926-851-46-64
korodurru@gmail.com ; markapola@gmail.com

