



**ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ПОЛ**

КОРОКЬЮР

Временный замедлитель испарения

- **ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ВЫДЕРЖИВАНИЕ БЕТОНА**
 - **ГРУНТОВКА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ**
- КОРОДУР**

ОПИСАНИЕ

КОРОКЬЮР - жидкий временный замедлитель испарения для промежуточного выдерживания.

Для свежееуложенной бетонной смеси в зависимости от ее стандарта качества, окружающей температуры и климатических условий могут потребоваться меры по промежуточному выдерживанию согласно DIN EN 13670:2011-03 в связи с DIN 1045-3:3012-03.

Промежуточное выдерживание ограничивает испарение воды в бетоне. Таким образом, в бетоне присутствует достаточно воды для надлежащей гидратации цемента.

ПРИМЕНЕНИЕ

Временное выдерживание с помощью материала КОРОКЬЮР начинается немедленно и по секторам после заливки бетона.

Если испарение превышает ожидаемое водоотделение, промежуточное выдерживание должно начинаться как можно раньше. То же самое относится к укладке бетона при водоцементном отношении менее 0,5. Здесь также поверхность должна быть защищена промежуточным выдерживанием.

Если КОРОКЬЮР в основном используется в качестве грунтовки для твердых заполняющих покрытий, то его наносят сразу же после того, как бетон будет готов к нагрузкам от ходьбы. На поверхности бетона не должно быть стоячей воды, она должна быть матово-влажной.

СВОЙСТВА

- не содержит растворителей
- снижение испарения воды
- полная гидратация
- минимизация раннего образования трещин от пластической усадки (волосных трещин)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состояние: жидкое
Цвет: желтоватый
Плотность: в среднем 1,0 кг/дм³
Значение pH: примерно 11

ОБРАБОТКА

Тщательно размешайте КОРОКЬЮР перед использованием. Вовремя применяйте промежуточное выдерживание согласно назначению материала.

КОРОКЬЮР поставляется готовым к использованию и наносится на поверхность неразбавленным как мелкий плотный туман с помощью подходящего распылителя. Избегайте формирования глинобетона. Эффект промежуточного выдерживания материалом КОРОКЬЮР зависит от однородности и плотности нанесенной пленки материала.

До нанесения продуктов КОРОДУР или НЕОДУР поверхность, выдержанная материалом КОРОКЬЮР, должна быть один раз обработана дисковой затирочной машиной.

После применения тщательно промойте все инструменты чистой водой.

Совет: КОРОКЬЮР не является средством дополнительной обработки и поэтому не заменяет необходимую дополнительную обработку промышленного пола КОРОДУР.

РАСХОД

Расход примерно 120 г/м²
Точная потребность может быть определена только предварительными испытаниями.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«КОРОДУР Вестфаль Хартбетон ГмбХ & Ко. КГ», завод Ваттеншайд
Сертификация: DIN EN ISO 9001:2008

ПОСТАВКА

30-килограммовые упаковки

ХРАНЕНИЕ

В отапливаемом сухом помещении в закрытом оригинальном контейнере. Срок хранения 12 месяцев

СОВЕТЫ

КОРОКЬЮР не является опасным материалом согласно постановлению о вредных веществах и правилам перевозки опасных грузов.
WGK 1 (самооценка): опасен для воды.
Паспорт безопасности высылается по запросу. Соблюдайте советы, указанные на контейнере.



«КОРОДУР Интернэшнл ГмбХ»
Главный офис:
Вернер-фон-Браун
Штрассе, 4
92224 Амберг
П/я 1653 • 92206 Амберг
Тел.: +49 (0) 96 21 / 47 59-0
Телефакс: +49 (0) 96 21 / 3 23 41
info@korodur.de

www.korodur.de

www.korodur.ru

Представительство в России:
125445 Москва, ул. Беломорская, д.40
Тел.: +7 (495)225-50-97; 517-88-97; 981-15-64
Тел.моб.: +7-926-851-46-64
koroduru@gmail.com; markapola@mail.ru

